PRO 40P 聚氨酯D4防水组装胶

技术参数

化学成分	聚氨酯
外观	流体
固化机制	湿气固化(空气湿度)
密度	约 1.11 g/ml
粘度（布氏粘度）	2,500 mPa.s → 4,500 mPa.s
固含量	95 %
耐温范围**	-30°C → 100°C
开放时间(23℃,55%RV)*	约 15 分钟
施压压力	1.0 kg/cm³ → 1.2 kg/cm³
压合时间	最少 3 小时
耐水等级 (EN204)	D4
剪切强度**	＞ 10 MPa
应用温度	5°C → 35°C
用量建议*	约 150 g/m²

* 这些数值随着环境因素变化，例如温度、湿度以及基材的种类变化等。
**指产品完全固化后的性能。

产品描述

PRO 40P 聚氨酯D4防水组装胶是一种单组份，无填料，具有优越的耐水性，即开即用的聚氨酯粘接剂。

产品特性

- 施工简单
- 专业品质
- 微发泡，渗透粘接空腔
- 耐水性达到D4等级
- 适用于湿木材

产品应用

- 室内应用，包括高湿度区域
- 室外应用，包括直接耐候耐水区域
- 门窗框架的粘接(也包括角连接)，符合EN204的D4级防水要求
- 木制建筑构件的粘结

包装

颜色：棕色
包装：750 gr ,5 kg

保质期和储存

将未拆封的原包装贮存于阴凉干燥，+5°C至+25°C温度的环境中，保质期为12个月。

基材

基材：各种多孔和无孔表面，如木材、混凝土、石头和其他建筑中常用的材料。不适用于PE、PTFE和PP。
性质：干净，无灰尘和油脂。
表面处理：胶粘剂与空气或材料中的湿气反应固化，并产生发泡，因此非常轻。轻微润湿表面(水喷雾)可以加速固化过程，增加填充特性。我们建议在使用前对相应基材进行初步粘结测试。

备注：本技术资料表取代了以前的所有版本。本文件中所提供的信息，都是基于速的奥公司对目前的实验结果和经验的良好信心。由于材料和基材的多样性，以及大量可能的应用超出了速的奥公司的控制，因此不能由此文件推断出速的奥做出任何担保和承担任何法律责任。由于设计、基材质量和加工工艺超出了我们的控制范围，本出版物不承担任何责任。在任何情况下，都建议进行初步试验。速的奥保留对产品修改和调整的权利。

PRO 40P聚氨酯40P D4防水组装胶

使用方法

使用方法：使用齿刮板或毛刷将胶粘剂均匀的施工在待粘接表面，在15分钟内将两个部件粘接起来并且用夹具固定最短3小时。在固化过程中需要紧紧固定材料以达到最终可能的最大强度。
清洁：未固化的PRO 40P可以用Soudal Gun and Foam Cleaner从基材上去除。固化的PRO 40P只能用机械方法去除。
修补：使用相同材料。

健康与安全建议

考虑到通常的劳动保护规范，戴上手套。查阅标签和材料安全数据表了解更多信息。

备注：本技术资料表取代了以前的所有版本。本文件中所提供的信息，都是基于速的奥公司对目前的实验结果和经验的良好信心。由于材料和基材的多样性，以及大量可能的应用超出了速的奥公司的控制，因此不能由此文件推断出速的奥做出任何担保和承担任何法律责任。由于设计、基材质量和加工工艺超出了我们的控制范围，本出版物不承担任何责任。在任何情况下，都建议进行初步试验。速的奥保留对产品修改和调整的权利。